

Proteja e blinde com a **tecnologia impermeabilizante mais avançada do mercado - Borracha Híbrida bHTp®**



Produto	Imperlast Multi
Tecnologia	Borracha Híbrida bHTp®
Benefícios	Alta performance; Melhor rendimento do mercado; Resistente ao tráfego de pedestres; Dispensa proteção mecânica; Aplicação simplificada; Resistente ao sol, maresia e chuva; Ótima flexibilidade; Permite manutenção pontual
Descrição	Impermeabilizante monocomponente, à base d'água, látex e polímeros elastoméricos especiais, desenvolvido especialmente para aplicações em lajes e pisos expostos às intempéries.
Indicação de uso	Lajes, pisos e áreas expostas com tráfego leve de pessoas.
Cores	Cinza médio
Referência normativa	Este produto atende à norma técnica: NBR 15885 - Membrana de polímero acrílica com ou sem cimento, para impermeabilização.
Finalidade	Proteger, dar acabamento e promover impermeabilização.
Composição	Borracha Híbrida modificada à base d'água, látex, polímeros elastoméricos especiais, tensoativos, nano aditivos, pigmentos isentos de metais pesados e cargas minerais inertes.
Especificação técnica	Borracha Híbrida bHTp® à base d'água, com função impermeabilizante, monocomponente, pode ficar expostos às intempéries, com vida útil estimada superior a 18 anos e consumo aproximado de 800g/m ² a 1500g/m ² .

Desempenho

As informações aqui contidas são respaldadas por ensaios laboratoriais e/ou pelo nosso conhecimento no produto. Valores e resultados podem oscilar devido a utilização e particularidades do ambiente, não sendo de nossa responsabilidade.



Ensaio n°: Falcão Bauer - ELA/L-316.909/19; ELA/L-316.620/1/19; ELA/L-316.620/3/19; REV/120.323/22; MAT/ID-347824/6/22 e Hidrolabor - 64755/19.

Parâmetros	Norma	Resultados
Densidade	ASTM D 792	1,3 ± 0,1 g/cm ³
Teor de sólidos	NBR 15315	50 ± 2%
Alongamento máximo de ruptura	NBR 15885	Até 422%
Resistência à tração (sem armadura)	NBR 15885	3,3 Mpa
Resistência à tração (com armadura)	NBR 15885	250 N
Resistência Potencial de Aderência à tração com 14 dias	NBR 12171	1,9 Mpa s/ Fundo Cristalizante 2,4 Mpa c/ Fundo Cristalizante
Determinação da penetração de água sob pressão positiva	NBR 15885	0,25 Mpa ou 25 m.c.a
Envelhecimento acelerado	ASTM G154	Sem alterações, bolhas e trincas
Flexibilidade à baixa temperatura	NBR 15885	Sem fissuras ou rompimento
Determinação de estabilidade dimensional	NBR 9952	Variação dimensional de 0,7% e sem bolhas
Resistência ao impacto	NBR 9952	Sem perfuração e nem vazamento de água
pH	NA	8,0 – 10,0
Inflamabilidade	NA	Não inflamável
Toxicidade	NA	Não tóxico

Limitações técnicas




- Não combate infiltração por pressão negativa;
- Não é permitida a aplicação sobre substratos betuminosos (asfalto) ou com solventes;
- Pode apresentar baixa ancoragem em substratos lisos, polidos, despenhados, esmaltados, cimento queimado, com hidrorrepelência e/ou de baixa porosidade em geral. Nesses casos é necessário lixar de modo a eliminar o brilho, para proporcionar melhor aderência;
- Não recomendada a aplicação sobre epóxi, fibra de vidro, polipropileno, polietileno e similares;
- Pode apresentar reações químicas quando aplicado sobre alguns tipos de selante;
- Não é indicada a confecção de contrapiso ou camada de regularização sobre a membrana, mas em eventual necessidade, a mesma deve ser realizada com atenção e cuidado para não ferir a impermeabilização;
- A vida útil estimada considera manutenções – consulte o Certificado de Garantia;
- A Borracha Híbrida não permite a aderência de argamassas e revestimentos. Utilize o Imperlast Revest em casos de revestimento sobre a impermeabilização.

Embalagens, rendimentos e consumos

Sem armadura (consumo teórico)	Com armadura (consumo teórico)	Observações
800g/m ² a 1200g/m ²	1000g/m ² a 1500g/m ²	O consumo e o rendimento são indicados em locais que apresentem condições ideais e podem variar de acordo com as condições do substrato e da forma de aplicação.
		
18kg	18kg	
Até 22m ²	Até 18m ²	

Validade: 12 meses em embalagem fechada e sem uso, armazenada em lugar fresco ao abrigo de intempéries. Em caso de produto com mal cheiro ou grumos após homogeneizado, não o utilize.

Dados da aplicação

Ferramentas necessárias	Nº de demãos	Tempo entre demãos	Tempos de Cura			
 Rolo de lã (não utilize rolo de espuma)	 3 a 6	 30 a 40 min	Exterior	Interior	Subsolo	Espaço confinado
Pincel / Trincha (não utilizar brocha ou vassoura)	Aplique toda quantidade recomendada, respeitando o consumo mínimo indicado.		3 a 5 dias	>5 dias	>6dias	>8 dias
Airless Bicos 17 a 21 Consulte-nos para mais informações		Umidade Substrato: máximo 15% Relativa do ar: máximo 80%	Temperaturas de aplicação Superfície: 10°C a 40°C Ambiente: 10°C a 40°C			

Consulte o Manual de Aplicação, disponível na página deste produto em nosso site ([clique aqui](#)), para maiores detalhes sobre a preparação do substrato e modos de aplicação.

1. O produto vem pronto para uso, não deve ser diluído e sua consistência é pastosa;
2. A aplicação deve ser realizada sobre a superfície limpa, seca, isenta de poeira, óleo, graxa, oxidação, restos de desmoldantes, falhas de concretagem, protuberâncias (caroços) e cavidades (buracos);
3. Deve-se realizar a estruturação (armadura) com véu de poliéster (VP45±10g) em áreas críticas, como ralos, quinas, juntas e emendas, bem como a estruturação total sobre lajes e pisos sem junta de dilatação, com fissuras aparentes, com áreas superiores à 25m² e/ou sujeitas à grandes amplitudes térmicas;
4. Recomenda-se a utilização do Fundo Cristalizante para potencializar a aderência do Imperlast Multi sobre superfícies cimentícias;
5. Respeite o tempo de cura indicado! Evite a ocorrência de bolhas, fissuras e/ou deslocamentos;
6. Evite aplicações em períodos chuvosos. O contato com a água, antes da cura, poderá alterar a estrutura química do produto, resultando em uma impermeabilização ineficiente e danos à membrana;
7. A aplicação ganhará resistência para o trânsito leve e cuidados após 8 horas. Liberação total após tempo mínimo de 72h (consulte tempos de cura);
8. Para aplicação de pintura sobre a membrana, aguarde a cura total;
9. Fatores como umidade do ar, ventilação e incidência solar afetam diretamente no tempo de cura. Em casos de aplicações em locais confinados, promova ventilação;
10. É incomum, porém considerado normal, que a membrana apresente desbotamento quando em contato com água por período prolongado ou devido à ação da radiação UV-B.

Outras Informações

Garantia e Manutenções: As condições gerais de garantia, vida útil estimada a manutenções de meia vida, encontram-se disponíveis no **TERMO DE GARANTIA**, na página deste produto ([clique aqui](#)).

Não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. De acordo com o código civil, artigo 618 da lei 10.406/02, a garantia da aplicação é dada pelo prestador de serviço.

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: sac@imperlast.com

Para informações de segurança, consulte a FDS – Ficha de Segurança do produto.

A versão atualizada deste documento será disponibilizada em nosso site e não nos responsabilizamos pela utilização de informações desatualizadas e obtidas por terceiros. A reprodução deste arquivo está autorizada na sua íntegra, sem alterações, sob penalidades tratadas na Lei 9.610/98, que dispõe sobre os Direitos Autorais.

Borracha Híbrida Indústria e Comércio Ltda – Divisão de Impermeabilizantes e Tintas – Belo Horizonte/MG
Químico(a) responsável – Lídia Larissa da Costa - CRQ/MG 023003837.