

Produto	Primer PU
Tecnologia	Poliuretano
Benefícios	Fácil aplicação Alto rendimento Selador de alta performance Aglutinador de partículas Proteção adicional contra fungos e mofo Potencializador de aderência Sistema Parking 3.0
Descrição	Primer à base d'água e poliuretano para preparação de superfícies.
Indicação de uso	Substratos cimentícios porosos ou como ponte de aderência para membranas e esmaltes de poliuretano à base d'água.
Cores	Cinza claro
Referência normativa	Este produto atende à norma técnica: ABNT NBR 11702 – Tintas para construção civil
Finalidade	Preparar e selar o substrato para receber impermeabilização ou pintura a base d'água e poliuretano.
Composição	Elastômero modificado à base de d'água, poliuretano, tensoativos, nanoaditivo, pigmentos isentos de metais pesados e cargas minerais inertes.
Especificação técnica	Primer de poliuretano à base d'água, de alta performance, para selagem prévia de substratos cimentícios porosos, potencializador de aderência de produtos base d'água e poliuretano, aglutinador de partículas soltas, com consumo aproximado de 150g/m².



Desempenho

As informações aqui contidas são respaldadas por ensaios laboratoriais e/ou pelo nosso conhecimento no produto. Valores e resultados podem oscilar devido a utilização e particularidades do ambiente, não sendo de nossa responsabilidade.

Parâmetros	Norma	Resultados
Densidade	ASTM D 792	1,0 ± 0,1 g/cm³
Teor de sólidos	NBR 15315	25 ± 2%
pH	NA	8,0 – 10,0

Limitações técnicas

- Não promove estanqueidade;
- Não é permitida a aplicação sobre substratos betuminosos (asfalto) ou com solventes;
- Não é permitida a aplicação em superfícies sem porosidade;

Embalagens, rendimentos e consumos¹

Consumo teórico	Observações
150g/m ² a 300g/m ²	O consumo e o rendimento são indicados em locais que apresentem condições ideais e podem variar de acordo com as condições do substrato e da forma de aplicação.
	
14kg	
Até 93,3m ²	

Nota¹:

A aplicação com airless, devido a fatores como pressão, vazão, velocidade na aplicação e ventilação podem causar, dentre outros fatores, uma maior pulverulência, podendo aumentar o consumo em até 30%.

Validade: 12 meses em embalagem fechada e sem uso, armazenada em lugar fresco ao abrigo de intempéries. Em caso de produto com mal cheiro ou grumos após homogeneizado, não o utilize.

Dados da aplicação

Ferramentas necessárias	Nº de demãos	Tempo entre demãos	Tempo de cura	Umidades	Temperaturas de aplicação
Rolo de lã (não utilize rolo de espuma)	1 a 1 Aplique toda quantidade recomendada, respeitando o consumo mínimo indicado.	180 min	2 dias	Substrato: máximo 10%	Superfície: 10°C a 40°C
Pincel / Trincha (não utilizar brocha ou vassoura)		Secagem final: 12h		Relativa do ar: máximo 80%	Ambiente: 10°C a 40°C
Airless Bicos 17 a 21 Consulte-nos para mais informações					

Consulte o Manual de Aplicação, disponível na página deste produto em nosso site ([clique aqui](#)), para maiores detalhes sobre a preparação do substrato e modos de aplicação.

1. O produto vem pronto para uso, não deve ser diluído e sua consistência é pastosa;
2. Este produto faz parte do Sistema Parking 3.0;
3. **A aplicação de membranas impermeabilizante ou de pintura sobre este produto é após 12h de cura;**
4. Eventualmente, o produto pode apresentar aspecto gelatinoso. Caso identifique isso ao abrir a embalagem, promova a diluição em até 2% de água (280ml de água limpa);
5. Antes de aplicar, verifique se o produto está penetrando no substrato, ou se está formando um filme com aspecto brilhante. Caso apresente o aspecto brilhante, interrompa a aplicação e lixe toda a área aplicada.

Outras Informações

Garantia: A garantia deste produto é contra vício oculto.

Não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. De acordo com o código civil, artigo 618 da lei 10.406/02, a garantia da aplicação é dada pelo prestador de serviço.

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: sac@imperlast.com

Para informações de segurança, consulte a FDS – Ficha de Segurança do produto.

A versão atualizada deste documento será disponibilizada em nosso site e não nos responsabilizamos pela utilização de informações desatualizadas e obtidas por terceiros. A reprodução deste arquivo está autorizada na sua íntegra, sem alterações, sob penalidades tratadas na Lei 9.610/98, que dispõe sobre os Direitos Autorais.

Borracha Híbrida Indústria e Comércio Ltda – Divisão de Impermeabilizantes e Tintas – Belo Horizonte/MG
Químico(a) responsável – Lídia Larissa da Costa - CRQ/MG 023003837.