

Produto	Revest Baldrame
Tecnologia	Emulsão Asfáltica
Benefícios	Pronto para uso; Aplicação simplificada, à frio; Excelente rendimento; Pode ser aplicado em superfície úmida e seca; Boa aderência; Permite aplicação de revestimento sobre a película isento de solventes.
Descrição	Emulsão asfáltica elastomérica para impermeabilização e proteção de baldrames e fundações.
Indicação de uso	Alicerces, Muros de Arrimo, Fundações em geral, como Baldrame, Viga baldrame, Radler, Sapatas e Blocos de Fundação.
Cores	Marrom escuro
Referência normativa	Este produto atende à norma técnica ABNT NBR 9685– Emulsão asfáltica para impermeabilização
Finalidade	Promover pintura impermeável
Composição	Emulsão asfáltica elastomérica, base d'água, aditivos especiais e cargas minerais inertes.
Especificação técnica	Emulsão asfáltica base d'água, com função de pintura impermeabilizante asfáltica, para áreas que ficam em contato com o solo, sujeito às águas e aos meios agressivos, monocomponente, não pode ficar expostos às intempéries, com consumo mínimo aproximado 0,500g/m ² acabado.



Desempenho

Parâmetros	Norma	Resultados
Densidade	ASTM D 792	1,25 ± 0,1 g/cm ³
Teor de sólidos	NBR 15315	48,1 ± 2%
Resistência à água	NBR 9685	Não apresenta reemulsificação ou formação de bolhas
Envelhecimento acelerado por ação da temperatura	NBR 9685	Não apresenta alterações
Flexibilidade à baixa temperatura (-5°C)	NBR 9685	Não apresenta trinca ou quebra
pH	NA	10,2
Viscosidade	NA	9320cP
Inflamabilidade	NA	Não inflamável
Toxicidade	NA	Não tóxico

As informações aqui contidas são respaldadas por ensaios laboratoriais e/ou pelo nosso conhecimento no produto. Valores e resultados podem oscilar devido a utilização e particularidades do ambiente, não sendo de nossa responsabilidade.

Limitações técnicas

- Aplicado sobre o concreto com cura mínima de 7 dias;
- Pode apresentar baixa ancoragem em substratos lisos, com pinturas, desempenados, com hidrorrepelência e/ou de baixa porosidade em geral. Nesses casos é necessário lixar de modo a eliminar o brilho, para proporcionar melhor aderência;
- Áreas expostas às intempéries;
- Pode apresentar reações químicas quando aplicado sobre alguns tipos de selante;
- Tempo máximo de exposição da membrana ao sol e ao atrito após a cura é de 7 dias. Após este período, cobrir e proteger a aplicação por no máximo 45 dias, até a execução do contrapiso, proteção mecânica ou assentamento de revestimento;
- Proteger da chuva pelo menos 3 dias após a aplicação da última demão;
- Não possui resistência ao tráfego ou a abrasão.

Embalagens, rendimentos e consumos

Sem armadura (consumo teórico)	Observações
500g/m ² a 750g/m ²	
	O consumo e o rendimento são indicados em locais que apresentem condições ideais (teóricas) e podem variar de acordo com as condições e porosidade do substrato e da forma de aplicação.
18kg	
Até 36m ²	

Validade: 12 meses em embalagem fechada e sem uso, armazenada em lugar fresco ao abrigo de intempéries. Em caso de produto com mal cheiro ou grumos após homogeneizado, não o utilize.

Dados da aplicação

Ferramentas necessárias	Nº de demãos	Tempo entre demãos	Temperaturas de aplicação
	 2 a 3	 6 horas 72h final	Superfície: 10°C a 40°C Ambiente: 10°C a 40°C
Rolo de lã (não use rolo de espuma)			
Broxa / Trincha Airless Bicos 17 a 21 Consulte-nos para mais informações			

Outras informações

Garantia: As condições gerais de garantia encontraram disponíveis no **TERMO DE GARANTIA**, na página deste produto. Não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. De acordo com o código civil, artigo 618 da lei 10.406/02, a garantia da aplicação é dada pelo prestador de serviço.

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: sac@imperlast.com

Para informações de segurança, consulte a FDS – Ficha de Segurança do produto.

A versão atualizada deste documento será disponibilizada em nosso site e não nos responsabilizamos pela utilização de informações desatualizadas e obtidas por terceiros. A reprodução deste arquivo está autorizada na sua íntegra, sem alterações, sob penalidades tratadas na Lei 9.610/98, que dispõe sobre os Direitos Autorais.

Borracha Híbrida Indústria e Comércio Ltda – Divisão de Impermeabilizantes e Tintas – Belo Horizonte/MG
Químico responsável – Lídia Larissa da Costa - CRQ/MG 023003837.