

PRODUTO



IMPERLAST MULTI

Tecnologia Borracha Líquida

Descrição Impermeabilizante elástico, monocomponente, a base d'água e látex, para diversas aplicações.

Indicação Lajes, pisos revestidos, áreas expostas em geral e com tráfego leve.

Benefícios

- Melhor rendimento do mercado;
- Resistente ao tráfego de pedestres;
- Dispensa proteção mecânica;
- Fácil aplicação;
- Resistente ao sol, maresia e chuva;
- Ótima elasticidade;
- Permite manutenção pontual;
- Alta performance.

Cores Diversas

Finalidade Proteger, dar acabamento e promover impermeabilização.

Composição Elastômero à base de dispersão aquosa, látex natural, tensoativos, pigmentos isentos de metais pesados e cargas minerais inertes.

Referência normativa Este produto atende as normas técnicas: NBR 15885:2010 - Membrana de polímero acrílica com ou sem cimento, para impermeabilização.

Especificação técnica

Borracha líquida a base de látex e água, com função impermeabilizante, termoativo, monocomponente, consumo mínimo aproximado de 670g/m² a 1000g/m². Pode ficar exposta ao tempo e é segura para contato com a água potável.

TABELA TÉCNICA

Parâmetros	Norma	Resultado
Densidade	ASTM D 792	1,3 ± 0,1 g/cm ³
Teor de sólidos	NBR 15.315/05	49 ± 2%
Alongamento máximo de ruptura	NBR 13.321/08	Até 422%
Tensão à ruptura (sem armadura)	NBR 13.321/08	3,3 Mpa
Tensão à ruptura (com armadura)	NBR 13.321/08	160 N
Resistência Potencial de Aderência à tração com 14 dias	NBR 12.171/92	1.9 Mpa s/ Fundo Cristalizante 2,4 Mpa c/ Fundo Cristalizante
Determinação da penetração de água sob pressão positiva	NBR 13.321/08 NBR 10.787/11	0,25 Mpa ou 25 m.c.a
Envelhecimento acelerado	NBR 13.321/08 ASTM G154	Sem alterações, bolhas e trincas
Flexibilidade a baixa temperatura	NBR 13.321/08 NBR 9952/14	Sem fissuras ou rompimento
Determinação de estabilidade dimensional	NBR 9952/07	Variação dimensional de 0,7% e sem bolhas
Resistência ao impacto	NBR 9952/07	Sem perfuração e nem vazamento de água
pH	NA	8,0 – 10,0
Toxicidade	NA	Não tóxico. Consulte a FISPQ

As informações aqui contidas são respaldadas por ensaios laboratoriais e/ou pelo nosso conhecimento no produto. Valores e resultados podem oscilar devido a particularidades do ambiente e utilização, não sendo de nossa responsabilidade. Ensaio nº: Falcão Bauer - ELA/L-316.909/19; ELA/L-316.620/1/19; ELA/L-316.620/3/19; REV/120.323/22; MAT/ID-347824/6/22 e Hidrolabor - 64755/19.

DADOS DE APLICAÇÃO

Este documento não desobriga a leitura do Manual de Aplicação: <https://imperlast.com/produtos/imperlast-multi/>

Embalagens, Consumo e Rendimentos						Nº de Demãos (mínimo)	Tempos de Secagem	Tempos de Cura				Temperatura para aplicação	Ferramentas
Sem armadura 670g/m ²			Com armadura 1000g/m ²			3 a 4	Entre demãos: 30 a 40 min Final: 72h	Ambientes de aplicação				Temperatura da superfície entre 10 e 40°C. Temperatura ambiente entre 10 e 40°C	Rolo de lã (não utilize rolo de espuma)
18kg	10kg	4kg	18kg	10kg	4kg			Exterior	Interior	Subsolo	Espaço confinado		Pincel / Trincha
Até 27m ²	Até 15m ²	Até 6m ²	Até 18m ²	Até 10m ²	Até 4m ²			3 a 5 dias	>5 dias	>6 dias	>8 dias		Airless Bicos 521 ou 419 Consulte-nos para mais informações
O consumo e o rendimento acima são indicados em locais que apresentem condições ideais e podem variar de acordo com as condições do substrato.						Aplique toda quantidade recomendada, respeitando o consumo indicado.		Umidade substrato: máximo 15% Umidade relativa do ar: máximo 80%					

- O produto vem pronto para uso, não pode ser diluído e sua consistência é pastosa;
- É necessário homogeneizar o produto antes da aplicação. Utilize misturador mecânico;
- A aplicação deve ser realizada numa superfície limpa, livre de contaminações, oxidação, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos;
- A superfície deve estar livre de imperfeições, buracos, protuberâncias e regularizada com inclinação mínima de 2%;
- Evite aplicações em períodos chuvosos. O contato com a água, antes da cura, poderá alterar a estrutura química do produto;
- É necessário utilização de armadura (Bidim VP50) nos locais como ralos, fissuras, quinas, tubulações, juntas etc. Pode ser indicada a aplicação com armadura em toda a área, dependendo das condições do substrato;
- Para assegurar a qualidade e maior durabilidade, recomendamos a utilização do nosso sistema de impermeabilização completo (Fundo Cristalizante, Borracha Líquida, Reforço Estrutural e Finalizador);
- Jamais cubra a aplicação com lona ou peça a ventilação na aplicação durante o tempo de cura;
- O Fundo Cristalizante potencializa a aderência em substratos cimentícios e seu uso pode ser indicado;
- Em caso de produto com mal cheiro ou grumos após homogeneizado, não o utilize;
- Fatores como umidade do ar, ventilação e incidência solar afetam diretamente no tempo de cura. Em casos de aplicações em locais confinados, promova ventilação;

LIMITAÇÕES TÉCNICAS

- Não combate infiltração por pressão negativa;
- Não é permitida a aplicação sobre substratos betuminosos (asfalto) ou com solventes;
- Pode apresentar baixa ancoragem em substratos lisos, polidos, desempenados, esmaltados, epóxi, fibra de vidro, hidrofugantes, cimento queimado e similares. Nesses tipos de substratos é necessário lixar para proporcionar melhor aderência;
- Evite arraste de objetos rígidos, pontiagudos e abrasivos;
- A borracha líquida pode apresentar limitação da aderência de argamassas e revestimentos. Sendo assim, utilize Imperlast Revest em casos de revestimento sobre a impermeabilização.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Validade: 12 meses em embalagem fechada e sem uso, armazenada em lugar fresco ao abrigo de intempéries.

Garantia: Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação. Não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação.

De acordo com o código civil, artigo 618 da lei 10.406/02, a garantia da aplicação é dada pelo prestador de serviço.

Contato SAC: sac@imperlast.com

Para informações de segurança, consulte a FISQP do produto

Responsável Químico: Felipe Avelino de Carvalho, CRQ/MG 023003553

A versão atualizada deste documento será disponibilizada em nosso site e não nos responsabilizamos pela utilização de informações desatualizadas e obtidas por terceiros. A reprodução deste arquivo está autorizada na sua íntegra, sem alterações, sob penalidades tratadas na Lei 9.610/98, que dispõe sobre os Direitos Autorais.